D A T O S T E C N I C O S

CURE & SEAL WB

GreenConscious

Curador y Sellador en Base Agua (cumple ASTM C-309)

DESCRIPCION

CURE & SEAL WB es un acrilico polimerico en base agua, que no amarillenta, cumple con VOC disenado para curar, sellar, endurecer y hacer antipolvo concreto fresco recien colocado y para mejorar la durabilidad y su Resistencia al desgaste de superficies de concreto Viejas. Puede contribuir a creditos LEED.
Esta formulacion basada en agua con un bajo olor es ideal para uso tanto interior como exterior:

- Proporciona una fuerte capa brillante que es resistente a la abrasion y a las manchas
- Previene la adherencia de escoria o salpicaduras cementicias y la penetracion de muchos aceites y grasas
- Reduce los costos de limpieza y mantenimiento
- Limpia y abrillanta los pisos
- Puede ser reaplicado antes de que se ocupe el espacio para un acabado final brillante
- Puede ser reaplicado en cualquier momento sin necesidad de remover la aplicacion anterior.

APLICACION

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplicar con una fumigadora, brocha, rodillos o aplicadores de lana. La aspersion o aplicacion con aplicadores de lana brindaran los mejores resultados. Evite empozamientos. Aplicar de acuerdo a los siguientes rendimientos.

Curador:	200 pies2 / gal
Antipolvo y Sellado:	200 – 400 pies2 / gal
Concreto Viejo:	200 – 400 pies2 / gal

Para obtener mejores resultados como antipolvo o sellador, aplicar dos capas a 300 pies2 / gal. En concretos con acabado con escoba o rugoso, duplicar el consumo o rendimiento. El rendimiento puede variar debido a la porosidad y condiciones del concreto. Se recomienda que la temperatura de aplicacion debe estar arriba de los 40° y subiendo.

Concreto Nuevo: CURE & SEAL WB debe ser aplicado tan pronto el agua del sangrado haya desaparecido y la superficie del concreto no se dane al caminar encima el aplicador. En este punto, aplicar una capa uniforme. Para un acabado superior y una proteccion adicional en el curado y sellado, aplicar una segunda capa a 400 pies2 / gal.

Concreto Viejo: La superficie de concreto debe estar limpia, seca o humeda y libre de manchas, aceite, grasa, suciedad y recubrimientos incompatibles antes de aplicarse el producto. La aplicacion del CURE & SEAL WB renovara los pisos de concreto existente, ladrillo o terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener.

CURE & SEAL WB es compatible con la mayoria de los adhesivos para alfombras, baldosas y recubrimientos de pisos. Debido a la alta variacion en la composicion quimica de los adhesivos se recomienda hacer una prueba en una

STANDARDS

Cumple con ASTM C-309, Type I, Class A and B
CURE & SEAL WB cumple con los requerimientos de emision V.O.C. compuestos curadores y selladores (EPA limit < 350 g/L).

LIMPIEZA

El equipo de aplicacion puede limpiarse con agua si el producto no ha secado. Una vez que el producto seca, se debe utilizar xylene u otro solvente aprobado.

EMPAQUE

CURE & SEAL WB esta disponible en totes de 275 galones, tambores de 55 galones, y pailas de 5 galones

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del CURE & SEAL WB en sus empaques originales hermeticamente sellados es de un ano contado a partir de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes.

DATOS TECNICOS

Retencion de Humedad (ASTM C-309) a 200 pies2/gal (Kg/m2)	
Resultado de Pruebas	Requerido
0.39 Kg/m^2	0.55 Kg/m^2

SPECCHEM
Solution to Service

1619 Walnut Street, Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866-791-8700

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

- No proporciona una base para materiales cementicios. No usar en Fuentes o piscinas.
- Cuando se usa sobre concreto coloreados, CURE & SEAL WB puede acentuar la variacion del color o las imperfecciones.
- Preparar un panel de prueba para asegurar resultados que sean aceptables.
- Vehiculos con ruedas de hule o caucho pueden dejar marcas negras.
- Proteger contra la congelacion.
- Contactar los Servicios Tecnicos de SpecChem para mas informacion sobre las instrucciones de aplicacion y limitaciones.
- Preacuciones aditicionales, informacion de seguridad y primeros auxilios se puede encontrar en el Material Safety Data Sheet.
- La temperature de aplicacion recomendada es de mas de 40° y subiendo.

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto

SPECCHEM
Solution to Service

1619 Walnut Street, Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866-791-8700